

**FINFLOOR XL****CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM EN 685**

Rev: 10/10/2013

CARACTERÍSTICAS	SÍMBOLO	REQUERIMENTO	MÉTODO DE ENSAIO
NÍVEL DE USO		DOMÉSTICO INTENSO, COMERCIAL INTENSO,	EN 685:95 Annex A
CLASSE		33	EXEMPLOS: CORREDORES, LOJAS DE DEPARTAMENTOS, ESCOLAS, SALAS DE MULTIUSO, ESCRITÓRIO ABERTO (LAYOUT ABERTO)

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

CARACTERÍSTICAS	SÍMBOLO	REQUERIMENTO	MÉTODO DE ENSAIO
Espessura do Elemento (T); T =10 mm		ΔT Médio (do Valor Nominal)0,50 $t_{\max} - t_{\min}$ 0,50	EN 13329 ANNEX A
Comprimento da superfície decorativa (L) $\Delta L <= 0,3$ Mm L =1780 Mm		ΔL 0,5	EN 13329 ANEXO A; EN 13329 ANNEX A
Largura da Superfície decorativa (w) w =246 mm		ΔW Médio (do Valor Nominal)0,10w max - w min0,20	EN 13329 ANNEX A; EN 13329 ANEXO A
Esquadria do Elemento (Q)		$Q_{\max} <= 0,10$ mm	EN 13329 ANNEX A
Retidão (banana) (s)		$s_{\max} <= 0,30$ mm	EN 13329 ANNEX A
Empeno longitudinal (f)		$f_{\text{côncavo}} <= 6$ mm $f_{\text{convexo}} <= 6$ mm	EN 13329 ANEXO A
Empeno Transversal (F)		$f_{\text{côncavo}} <= 0,28$ mm $f_{\text{convexo}} <= 0,28$ mm	EN 13329 ANEXO A
Abertura entre elementos (o)		$o_{\text{medio}} <= 0,15$ $o_{\max} <= 0,20$	EN 13329 ANNEX B
Diferença de altura entre elementos (h)		$h_{\text{medio}} <= 0,07$ $h_{\max} <= 0,10$	EN 13329 ANNEX B

Variações dimensionais depois de alterações de humidade relativa (l, w)		Δl medio <=0,9 d_w medio <=0,9	EN 13329 ANNEX C
Resistencia à luz		Escala de lâ azul parte B02, maior ou igual a 6 Escala de cinzentos, parte A02, maior ou igual a 4	EN-ISO 105 / EN 20105
Perfuração estática		Sem alterações visíveis <=0,01 mm (de perfuração usando um cilindro reto de aço de 11,30 mm de diâmetro)	EN 433
Arranque da superfície		>= 1,20 N/mm ²	EN 13329 ANNEX D

ESPECIFICAÇÕES DE CLASSIFICAÇÃO, NIVEIS DE USO

CARACTERÍSTICAS	SÍMBOLO	REQUERIMENTO	MÉTODO DE ENSAIO
Resistencia à abrasão		AC 5	EN 13329 ANNEX E
Impact resistance		IC 3	EN 13329 ANNEX F
Resistencia às manchas		5 (gr 1 - 2) 4 (gr. 3)	EN 438
Resistencia à queimadura de cigarro		4	EN 438
Determinação do efeito simulado de uma perna de um móvel		Sem danos visíveis depois do ensaio com uma perna do tipo 0	EN 424



Determinação do efeito de uma cadeira com rodas



Nenhuma alteração de aspeto nem danos visíveis tal como se estabelece na norma EN 425. Devem utilizar-se rodas individuais articuladas tal como as definidas na norma EN 12529:1998, apartado 5.4.4.2. (Tipo W)

EN 425

Incremento de espessura



=< 12,0%

EN 13329 ANNEX G

PROPRIEDADES ADICIONAIS

CARACTERÍSTICAS	SÍMBOLO	REQUERIMENTO	MÉTODO DE ENSAIO
Humidade à saída da fábrica		O conteúdo de humidade dos elementos deve ser de 4 al 10%. Qualquer lote deverá manter uma homogenidade tal como: $H_{max} - H_{min} = < 3\%$	EN 322
Aparência, defeitos superficiais		Admitem-se pequenos defeitos	EN 438
Edges sealing		Topos completamente vedados para um melhor comportamento face à agua	INTERNAL
Resistencia à separação das uniões		$f_{max\ long.} \geq 5\ KN/m$ $f_{max\ transv.} \geq 5\ KN/m$ $f_{0,2\ long.} \geq 3\ KN/m$ $f_{0,2\ transv.} \geq 3\ KN/m$	ISO 24334:2006
Emisión de formaldehido HCHO		$E1 \leq 0.124\ mg/m^3$ (EN 717-1)	EN 14041 / EN 717-1 / EN 717-2
Conteúdo em PCP		Indetectável	EN 14041 / CEN/TR14823
Reação ao fogo		Bfl s1	EN 14041 / EN 13501-1 / EN ISO 9239-1 / EN ISO 11925-2
Coeficiente de fricção dinâmica da superfície do pavimento, em condições secas.		Classe DS ($\geq 0,3$)	EN 14041 / EN 13893
Resistência ao deslizamento		$35 > Rd > 15$ Clase 1	EN 12633:2003 CTE DB SUA 1
Comportamento elétrico		As medidas de tensão corporal a 23°C / 25% de humidade são $\leq 2kV$. Cumple com os requisitos de classificação como Recubrimiento de Pavimento Antiestático	EN 14041 / EN 1815
Comportamento elétrico / Resistencia transversal		Pavimento antiestático "ASF – Classe 2" de acordo com a norma internacional IEC 61340-4-1:1995	EN 14041 / EN 1815
Resistência térmica		Sem Underlay: $0,06\ m^2 \cdot K/W$ + FINfloor PE Underlay: $0,154\ m^2 \cdot K/W$ + FINfloor Silent Underlay: $0,127\ m^2 \cdot K/W$ apto para aquecimento radiante de agua quente de baixa temperatura	EN 14041 / EN 12664
Marcação CE		0	EN 14041

Toda esta informação está submetida a revisões de melhorias futuras